

Technisches Datenblatt

TM4702 Nero Basalt 3



Technische Daten

Biegezugfestigkeit	$> -7 \text{ MPa}$
Wasseraufnahme	$\leq 5 \text{ M\%}$
Schleifverschleiss	$\leq 20 \text{ cm}^3/50\text{cm}^2$
Druckfestigkeit	$\geq 60 \text{ MPa}$
Bruchlast	$\geq 3 \text{ KN}$
Rutschwiderstand	Standard R9
Brandverhalten	A1 _{fl} nicht Brennbar
Witterungs-Beständig	Klasse 3/D
Prüfbericht	AG2015075
Prüftag	10/12/2015

LEED®



Zertifiziert