

Technisches Datenblatt

TM3704 Grigio Nero Basalt



Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Biegezugfestigkeit | 11,1 MPa |
| Wasseraufnahme | 3,09 M% |
| Schleifverschleiß | 17,7 cm ³ /50cm ² |
| Druckfestigkeit | >= 60 MPa |
| Bruchlast | >= 3 KN |
| Rutschwiderstand | Standard R9 |
| Brandverhalten | A1 _{fl} nicht Brennbar |
| Witterungsbeständigkeit | Klasse 3/D |
| Prüfbericht | AG2015005 |
| Prüftag | 07/04/2015 |

LEED®



Zertifiziert